



NACHHALTIGER VERSCHLEISSSCHUTZ

Schematische Darstellung

WEICHGUMMIQUALITÄT MIT AUSGEZEICHNETER
ABRASIONSBESTÄNDIGKEIT

KERABUTYL A 50 / VULKODURIT A 50

Verfügbare Systemvarianten:

- Vorvulkanisiert (KERABUTYL)
- Unvulkanisiert (VULKODURIT)
- Standard 4 mm
- Bei Bedarf 4-8 mm

Anwendungsfelder:

- Miningindustrie
- Phosphorsäure Anlagen

Wesentliche Merkmale:

- Auf Basis von nachwachsenden und wiedergewonnenen Rohstoffen
- Gute Abrasionsbeständigkeit
- Abrieb < 125 mm³ (DIN ISO 4649)

STEULER-KCH GmbH

Berggarten 1, 56427 Siershahn | GERMANY

Phone: +49 2623 600-0

E-Mail: info@steuler-kch.de

www.steuler-linings.de