

TI 232B

Technische Information Surface Protection Linings
Ausgabe 24.09.2019

ALKADUR DFG LT

Selbstverlaufende Bodenbeschichtung für Beton- / Estrich-Untergründe.

Basis

Epoxidharz

Werkstoffgruppe

Bodenbeschichtungen – Verlaufbeschichtungen

Beschreibung

Selbstverlaufendes, unifarbenes, fugenloses Bodenbeschichtungssystem für Beton- / Estrichuntergründe mit hoher Verschleißfestigkeit und staubabweisenden Eigenschaften. Das System hat eine gute chemische Beständigkeit.

Die Oberfläche ist glatt.

Für eine rutschhemmende Oberflächengestaltung stehen geeignete Systeme zur Verfügung.

Anwendung

Beschichtung von Bodenflächen in Bereichen, in denen eine gute chemische Beständigkeit und eine leicht zu reinigende Oberfläche erforderlich sind, z. B. in der chemischen Industrie, in Lager- und Werkshallen, in Werkstätten oder in Kraftwerken.

Eigenschaften

- selbstverlaufend
- unifarben
- fugenlos
- glatte, leicht zu reinigende Oberfläche
- bei Bedarf rutschhemmende Ausführung möglich
- Gesamtschichtdicke ca. 2,0 mm

Physikalische Daten

Eigenschaft (Einheit), Prüfnorm	Wert
Dichte [g/cm ³], DIN EN ISO 1183-1, ASTM D 792	1,5
Abriebfestigkeit [cm ³ /50 cm ²], DIN 52108, ASTM C 241	4,75
Biegefestigkeit [MPa], DIN EN ISO 178, ASTM C 580	32,0
Druckfestigkeit [Mpa], DIN EN ISO 604, ASTM C 579	85,0
Elastizitätsmodul [MPa], DIN EN ISO 178, ASTM C 580	4300
Zugfestigkeit [MPa], DIN EN ISO 527, ASTM C 307	22
Niedrigste Verarbeitungstemperatur [°C]	12
Höchste Verarbeitungstemperatur [°C]	30

Angaben sind Mittelwerte

Chemische Beständigkeit

Beständig gegen Lösemittel, Benzin, Fette, Öle, Salze und Salzlösungen, verdünnte Säuren und Alkalien.

Detaillierten Angaben zur chemischen Beständigkeit entnehmen Sie bitte der Technischen Information TI 230.

Untergrund

Beton / Estrich

Die DIN EN 14879-1 sowie das STEULER-KCH-Formblatt 010 sind zu beachten.

Der Untergrund ist in der Regel zur Erreichung einer ausreichenden Haftzugfestigkeit so vorzubehandeln, dass er frei von Zement-schlämmen, Zementhaut, losen und mürben Teilen, Gefügefehlstellen und trennend wirkenden Substanzen ist.

Die Restfeuchte zementärer Untergründe darf 4 % nicht überschreiten.

Die Untergrundtemperatur sollte im Bereich von ca. 10–25 °C liegen.

Feuchtigkeit

Während der Verarbeitung muss der Untergrund absolut trocken bleiben. Es darf keinerlei Feuchtigkeit (Kondensat, Nebel etc.) auf das Material gelangen. Die Objekttemperatur muss einen Taupunktstand von mindestens 3 K, bei relativer Luftfeuchtigkeit über 70 % von mindestens 5 K aufweisen.

Systemaufbau

- Alkadur DFG Grundierspachtel
- Alkadur DFG LT Verlaufbeschichtung
- alternativ: rutschhemmende Einstreubeschichtungen z. B. ALKADUR ES

Lieferform / Mindesthaltbarkeit

Alle Komponenten sind trocken und frostfrei zu lagern und zu transportieren. Die Mindesthaltbarkeit gilt für eine Lagertemperatur von 20 °C, soweit nicht anders angegeben. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern die Mindesthaltbarkeit.

Komponente	Artikelnummer	Gebinde	Menge	Mindesthaltbarkeit
Alkadur-DFG/V-Lösung 1	5035120011	Kännchen	3 kg**	24 Monate
Alkadur-DFG-Lösung 2 RAL 7030*	5035134004	Eimer	6 kg**	24 Monate
Alkadur-DFG-Lösung 2 RAL 7032*	5035136004	Hobbock	6 kg**	24 Monate
SKC-Filler 14	5011201001	Sack	25 kg	24 Monate
SKC-Filler 12	5011199001	Sack	25 kg	24 Monate

* Die Farben können geringfügig von der RAL-Farbvorgabe abweichen. Weitere Farben auf Anfrage.

** vordosierte Gebinde

Für Handhabung, Lagerung und Transport sind die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter zu beachten.

Mischungsverhältnisse / Verbrauchsmengen

Alkadur DFG Grundierspachtel

	Gewichtsteile	Volumenteile
Alkadur-DFG/V-Lösung 1	1,0	0,97
Alkadur-DFG-Lösung 2	2,0	1,80
SKC-Filler 12	6,0	4,44
Verbrauch	1,600 kg/m ²	
Arbeitsgänge	1	
Schichtdicke	ca. 1,0 mm	

Alkadur DFG LT Verlaufbeschichtung

	Gewichtsteile	Volumenteile
Alkadur-DFG/V-Lösung 1	1,0	0,97
Alkadur-DFG-Lösung 2	2,0	1,80
SKC-Filler 12	4,5	3,35
Verbrauch	1,500 kg/m ²	
Arbeitsgänge	1	
Schichtdicke	ca. 1,0 mm	

Rutschhemmende Deckschicht

	Gewichtsteile	Volumenteile
Alkadur-DFG/V-Lösung 1	1,0	0,97
Alkadur-DFG-Lösung 2	2,0	1,8
SKC-Filler 14	1,5	1,0
Verbrauch	0,600 kg/m ²	
Arbeitsgänge	1	
Schichtdicke	ca. 0,5 mm	

Wartezeiten

Die Wartezeiten zwischen den einzelnen Aufträgen sind temperaturabhängig:

Temperatur	Bis zur Begehbarkeit
15 °C	12 h
20 °C	8 h
30 °C	3 h

Die maximale Wartezeit zwischen den Arbeitsgängen beträgt 24 Stunden bei 20 °C.

Verarbeitungszeiten

Die Verarbeitungszeiten sind temperaturabhängig:

15 °C	ca. 70 Minuten
20 °C	ca. 30 Minuten
30 °C	ca. 10 Minuten

Härtungszeiten

Bis zur Begehbarkeit in Abhängigkeit von der Temperatur ca. 8 bis 14 h.

Die fertige Beschichtung ist bei 20 °C nach 7 Tagen mechanisch und chemisch voll belastbar.

Sicherheit und Entsorgung

- Ausreichende Be- und Entlüftung (besonders in Gruben und Behältern)
- Feuerverbot/Rauchverbot
- Sicherheitsdatenblätter beachten
- Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden.
- Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung tragen (Hautkontakt mit den Materialien vermeiden)
- Reinigung und Pflege der Hände mit Hautschutzhilfe und Hautschutzsalbe (keine Lösungsmittel)
- Bei Schleifarbeiten (z. B. bei Reparaturen) Staubmaske tragen
- Betriebsanweisung nach § 14 GefahrstoffV und die TRGS 507
- Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft

Direkte Berührung der Materialien mit der Flamme vermeiden, besonders bei Schweißarbeiten (Schweißperlen) auf der Baustelle.

Restmengen möglichst verbrauchen. Nicht in Ausguss oder Mülltonne schütten! Zur Entsorgung getrennt sammeln in beständigen, verschließbaren und gekennzeichneten Gefäßen.

GISCODE

Produkt	GISCODE
Alkadur DFG Grundierspachtel	RE 1
Alkadur DFG LT Verlaufbeschichtung	RE 1
Rutschhemmende Deckschicht	RE 1

Reinigung von Arbeitsgeräten

Arbeitsgeräte, die mit ungehärteten Materialien verschmutzt sind, können mit STEULER UNIVERSALREINIGER gesäubert werden (Technische Information TI 190). Reinigung nur in gut gelüfteten Bereichen.

Reinigung und Pflege

REINIGUNGSHINWEISE FÜR STEULER-KCH-INDUSTRIEBÖDEN (Technische Information 198) beachten.

Die Angaben dieser Technischen Information entsprechen unseren aktuellen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen nur allgemeine Richtlinien und Durchschnittswerte dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Die Angaben in dieser Technischen Information sind unser Geistiges Eigentum. Die Technische Information darf ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt, noch unbefugt verwertet, noch gewerbsmäßig verbreitet oder sonst Dritten zugänglich gemacht werden.

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.